®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ② 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-213458

⑤lnt.Cl.⁴

識別記号。

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)8月28日

D 06 B 13/00

6557-4L

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

**②発明の名称** 捺染部の超音液除去方法

②特 願 昭63-38403

②出 願 昭63(1988) 2月19日

⑩発 明 者 日 比

政 孝 愛知県名古屋市守山区森孝1丁目1622番地 株式会社橋一

内

加出 願 人 株式会社橋一

愛知県名古屋市守山区森孝 1 丁目1622番地

⑭代 理 人 弁理士 飯田 堅太郎 外1名

明 相 有

1. 発明の名称

捺染部の超音波除去方法:

2. 特許請求の範囲

真空ポンプに連通した吸気管の関口部に被加工物を配置する多孔質部材からなる支承板を装設し

前記被加工物の抜柴対象部を前記支承板上に軟備し、

前記抜染対象部に超音波霧化装置により抜染液を噴霧しながら超音波を照射付与して、上記抜染対象部を溶解、分離し、

溶解、分離した前記抜染対象部の染料または顕料と前記抜染液とからなる魔液を前記支承板を介して真空吸引して排出し、

前記抜柴対象郎およびその周辺に洗浄液を噴射して仕上げ洗浄することを特徴とする捺染郎の超音波除去方法。

3 . 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

この発明は布地等に接染形成された接染部を抜染する接染部の超音波除去方法に関する。

<従来の技術>

<発明が解決しようとする課題>

 という問題があつた。

この発明は、従来技術の有するこのような問題点にかんがみなされたものであり、その目的とするところは、布地を痛めることなく、迅速に抜染を行うことができる捺染部の超音波除去方法を提供しようとするものである。

<課題を解決するための手段>

<実施例>

19を介して抜染液容器 20に接続されている。 そして、ホーン 18より 28.5 KHZ の超音波を放射 するとともに、抜染液容器 20より振染形成され た模様等である抜染対象部 31を溶解可能な抜染 液 21を供給されて、ホーン 18先端部より噴霧 するように構成されている。

なお、12は真空ポンプ10の吐出口に接続された吐出管であり、吐出管12は廃液を回収する回収器13に接続され、更に、消音器14を介して大気と連通されている。また、フイルタ7は交換可能に装備されている。

次に、上記の装置を用いた接換部の超音波除去 方法を説明する。

先ず、抜柴処理台 1 上に被加工物 3 0 を載置し 真空ポンプ 1 0 を作動させる。このとき、被加 以下この発明の一実施例を図面に基づいて説明する。

第1 図は本発明の捺染部の超音波除去方法に用いられる装置の概要を示す正断面図であり、支承板3 および真空ポンプ1 0 を装設した抜染処理台1 と、超音波貫化装置17と、洗浄液噴射装置2 2 等により構成されている。

抜集処理台1は、その天板に孔2が撃設されており、孔2の上部には、中央部に100以ッシン程度の金属網を張設した支承板3が装設されている。支承板3の下方には孔2を介して連結前5が配設されており、連結前5はフィルタ7を介して吸気管8に連通されている。この吸入口に連通されている。

超音波霧化装置 1 7 は、超音波振動子を内装し、実施例では発振周波数 28.5 KHZ , 高周波出力 45 W の超音波を発生する超音波発振器 1 5 にケーブル 1 6 を介して接続されるとともに、給液ホース

工物30<sup>'</sup>の汚れ防止と緩衝用のために、支承板30上に薄手の布地(図示せず)をおき、探染形成された面を下面側にして抜染対象部31をその上に截置する。

次いで、バルブ9の開度を調整して真空ポンプ10の吸引力を調整し、その吸気圧により抜染対象部31を支承板3の上面に、上記布地を介して密着させる。

続いて、超音波発振器 1 5 を作動させ、超音波 38 化装置 1 7 のホーン 1 8 より 28 化された 抜染液 2 1 が噴射される。そして、その抜染液 2 1 を抜 染対象 郎 3 1 の 裏側より所要量 噴射しながら、ホーン 1 8 先端郎を抜染対象郎 3 1 の 裏側に軽く当 てて、超音波を抜染対象郎 3 1 およびそれに付着 した抜染液 3 1 に 伝搬させる。

これにより、 抜染対象部 3 1 に接染されていた染料または顔料は、 抜染液 2 1 に溶解されるとともに超音波により被加工物 3 0 から分離され、 それらの相乗効果により抜染が迅速に行なわれる。

この溶解、分離された染料または顔料と抜染液

# 特開平1-213458(3)

2 1 とからなる廃液は、真空ポンプ 1 0 の吸気圧により、支承板 3 の網目部分を通つて連結筒 5 内へ吸引され、更に、フィルタ 7 により顔料または染料および微塵が除去されて、吸気管 8 を通り真空ポンプ 1 0 を介して吐出管 1 2 から排出される

そして、回収器 1 3 で魔液が回収され、吸引された空気は消音器 1 4 を介して大気中へ放出される。

続いて、洗浄液噴射装置22を作動させて、ノズル23より洗浄液26を抜染対象部31およびその周辺に噴射し、被加工物30に付着している残余の抜染液21を洗い流して、仕上げ洗浄が行われる。

なお、この発明は上述の説明および図例に制限されることなく、この発明の技術的思想から逸脱しない範囲において、その実施應様を変更することができる。例えば、超音波の周波数および支承板の金属網のメッシュ値は特に限定されるものではなく、更に、支承板は金属網に代えて金属板に

多数の小孔を穿殺した多孔板, またはキャンパス 布地を張殿したものであつてもよい。

## <発明の効果>


また、抜換対象部を載置する支承板より、廃液を下方へ排出できるので、抜染後の被加工物に汚

れが再付着することが少なく、更に、抜染作業中は抜染対象部が支承板に吸引密着されるので、超音波霧化装置のホーンを、適正に安定して当接させることができる等の効果を奏する。

### 4. 図面の簡単な説明

第 1 図はこの発明の接換部の超音波除去方法に 用いられる装置の一例を示す概略正断面図である

- 3 … 支承板、
- 10…真空ポンプ、
- 17 … 超音波霧化装置、
- 2 1 … 抜染液、
- 22…洗净液喷射装置、
- 2 8 … 洗净液、
- 31… 拨柴对象邸。



DOCUMENT-IDENTIFIER: JP <A NAME="1" HREF="#2" CLASS="HitTerm">01213... Page 1 of 1

PAT-NO:

JP401213458A

DOCUMENT-

JP 01213458 A

IDENTIFIER:

TITLE:

METHOD FOR REMOVING PRINTED PART WITH ULTRASONIC

WAVE

PUBN-DATE:

August 28, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HIBI, MASATAKA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KK TACHIICHI N/A

**APPL-NO:** JP63038403

APPL-DATE: February 19, 1988

INT-CL (IPC): D06B013/00

US-CL-CURRENT: 68/3SS

#### ABSTRACT:

h

PURPOSE: To rapidly carry out discharge without damaging a piece of cloth, by spraying a discharging solution on an object part for discharging placed on a supporting plate and separating the dye or pigment from a material to be processed with ultrasonic waves while dissolving the dye or pigment in the discharge part.

CONSTITUTION: A material 30 to be processed is placed on a discharge treating table 1 and a vacuum pump 10 is operated to closely adhere an object part for discharge to the top surface of a supporting plate 3. An atomized discharging solution 21 is sprayed from a horn 18 of an ultrasonic atomizer 17. A dye or pigment printed on the object part 31 for discharge is dissolved in the discharge solution 21, separated from the material 30 to be processed with ultrasonic waves and sucked into a connecting cylinder 5. A cleaning solution atomizer 22 is then operated to spray a washing solution 26 from a nozzle 23 to wash away the residual discharging solution 21 sticking to the material 30 to be processed and carry out finish washing.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO& Japio

e c che e e f e